

## ข้อมูลทางวิชาการ

## สีมุกเงินอะคริลิค AS-1000

|           |   |
|-----------|---|
| ผลิตภัณฑ์ | สีทองพิเศษเฉพาะฮาโต้  |
| คุณลักษณะ | เป็นสีประเภทอะคริลิคแห้งเร็ว ผสมผงมุกพิเศษจากอเมริกา ให้สีเหมือนเงินจริง ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม งามทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ |

|           |  |
|-----------|--|
| การใช้งาน | เหมาะสำหรับงานพื้น และงานทา ใช้งานได้เอนกประสงค์ทั้งพื้นผิวปูน ไม้ และโลหะ |
|-----------|--|

## ข้อมูลจำเพาะ

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| ชนิด                     | : | 100% อะคริลิคเรซิน   |
| สี                       | : | สีมุกเงิน  |
| ความถ่วงจำเพาะ           | : | 1.043 – 1.096  |
| พื้นที่ปกคลุม            | : | 35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว   |
| ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง | : | 30 – 35 ไมครอน   |
| แห้งผิว                  | : | 5 – 15 นาที  |
| แห้งทาบได้               | : | 1 – 2 ชั่วโมง  |
| การทา                    | : | ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น   |
| ตัวทำละลาย               | : | น้ำมันผสมสีทอง TG-04 หรือทินเนอร์ (อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น) |

## ระบบการทาสี

**การเตรียมพื้นผิว** พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบน้ำมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

### ระบบการทาสี

| พื้นผิว   | สีรองพื้น  | ทาทับด้วยสีมุกเงิน     |
|---|--|------------------------|
| สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม<br>ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอย ไม้<br>กระจก เซรามิค | G-116 1 ครั้ง<br>(เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง<br>เบอร์ TG-04 10-15% สำหรับการทา 150%<br>สำหรับการพ่น) | AS-1000 2 – 3<br>ครั้ง |
| ปูน ไม้ กระเบื้อง<br>ซีเมนต์ ยิปซัม                                       | AG-11 1 – 2 ครั้ง<br>(ผสมน้ำสะอาด 10-15%)  |                        |

**คำเตือน** อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก