

ข้อมูลทางวิชาการ

ฮาโต้ โพลียูรีเทน

คุณลักษณะ เป็นน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่อาศัยความชื้นทำให้แข็งตัว มีสีใส เงางาม คงทนต่อการถูกระแทก การขีดข่วน การหักโค้ง ความร้อน และสารเคมีต่างๆ

การใช้งาน เหมาะสำหรับ พื้นไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ฟิล์มรีลลาค และพื้นที่ที่ต้องการความต้านทานต่อการกระแทกและการขีดขีด

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด	โพลียูรีเทนเรซิน
สี	ใส
ความเงา	เงามาก
การปกคลุมพื้นที่	35 – 40 ตารางเมตร ต่อ 1 ยู.เอส.แกลลอน
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	30 – 35 ไมครอน
ความถ่วงจำเพาะ	0.924 – 0.977
การใช้	ทาด้วยแปรง
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้โดยไม่ต้องผสม
การผสมเฉือจาง	ฮาโต้ ยูรีเทนทินเนอร์

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่จะทาต้องแน่ใจว่า แห้ง สะอาด ปราศจากน้ำมัน และคราบไข ไม้ที่เคยทาสีมาก่อนต้องขัด หรือเจียนจนถึงพื้นไม้เดิม พื้นผิวที่เงามันควรขัดให้หายมันด้วยกระดาษทรายละเอียด
ระบบการทาสี	ควรทาอย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อให้คงทน และมีความเงามาก การทาแต่ละครั้งไม่ควรทาหนาเกินไปเพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับความชื้นในอากาศไม่ทั่วถึงกัน
ข้อควรระวัง	ห้ามทาที่บนพื้นผิวที่ทาแชลแลค แลคเกอร์ หรือสเทียเรทแซนดิงซิลเลอร์ เพราะการยึดเกาะจะไม่ดี ต้องปิดฝาให้แน่นเมื่อไม่ใช้งาน มิฉะนั้นสีจะแข็งตัวจนใช้งานไม่ได้