

# hato

## SUPER PRIMER All IN 1

สีรองพื้นปูน  
อเนกประสงค์

# ทนชื้น

ถังเดียวจบ กลบมิด



ฮาโต ซุปเปอร์ ไพร์เมอร์ ออล อิน วัน

### สูตรน้ำผสมผงสี

### จบในถังเดียว

✓ ปูนสด ✓ ปูนใหม่ ✓ ปูนเก่า

Super Premium Quality Multi-Purpose Primer for Exterior & Interior



มอก.1123-2555  
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



# ฮาโต ซุปเปอร์ ไพร์เมอร์ ออล อิน วัน HA2038

สีรองพื้นปูนอ่อนแก่ประสงค์ สูตรน้ำผสมผงสี

ป้องกัน แก้ไข

ทุกปัญหาสี



## คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้รองพื้นได้อเนกประสงค์ทุกพื้นผิว ทั้งพื้นผิวปูนสด, ปูนใหม่ และปูนเก่าในดั้งเดิม  
Multi-Purpose primer for deteriorated/chalky old concrete, new concrete or fresh concrete.
- สูตรผสมผงสี เนื้อสีขาว เพิ่มการปกปิดพื้นผิว ชั้นฟิล์มเร็วไม่เปลืองสีกับหน้าและระยะเวลาทาสี  
Pigmented primer gives excellent coverage and extra hiding power. The job done faster and with fewer coats of paint.
- 2 Days primer ทาได้หลังฉาบปูน 2 วัน จบงานไว (ความชื้นปูนไม่เกิน 70-80%)  
2 Days primer for fresh concrete (moisture content on surface must lower than 70-80%) perfect for rush project
- ฟิล์มสีหายใจได้ ระบายความชื้นได้ดี  
Breathable film
- Nano Technology โมเลกุลระดับนาโน เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะได้ดีเยี่ยม  
ยึดอายุฟิล์มสีกับหน้าให้ติดแน่น ไม่หลุดล่อน  
Nano Technology assures excellent adhesion and bonding of the topcoat and surfaces
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ไม่ฉุน Low VOCs  
Water-based, Low odor, Low VOCs

## ข้อมูลจำเพาะ / Physical Properties

การปกคลุมพื้นที่/ Coverage ตร.ม./ก.ล./เที่ยว/ Sq.m./ 1 Gallon/Coat	ชนิดเครื่องมือ/ Application	การผสมก่อนใช้งาน/ Dilution (โดยปริมาตร)/ (By Volumn)	ระยะเวลาแห้ง/ Drying Time	
			แห้งผิว/ Surface Dry	แห้งทับได้/ Dry to recoat
35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, Roller or Spray gun	ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม (หากต้องการเจือจาง ผสมน้ำ 5-10%) Ready to use, no dilution (Dilute with water 5-10% if necessary)	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours

### ระบบการทาสี

#### การเตรียมพื้นผิว

### พื้นผิวปูนใหม่

ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 2 วันในกรณีเร่งงาน (ความชื้นปูนไม่เกิน 70-80%) ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน

### พื้นผิวปูนเก่า

หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีกรยึดเกาะดี ให้ขจัดฝุ่นออก ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ใช้สารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน

### การทาสี

ทาสีรองพื้นปูนอ่อนแก่ประสงค์ ฮาโต ซุปเปอร์ ไพร์เมอร์ ออล อิน วัน 1 (HA2038) 1-2 เที่ยว ทาทับด้วย สีน้ำอะคริลิกอิมัลชันฮาโต จำนวน 2 เที่ยว

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮาโตเพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด  
234 หมู่ 12 ต.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย  
โทร: 02 316 2030 <http://www.hatopaint.com> e-mail: [sale@hatopaint.com](mailto:sale@hatopaint.com)



Facebook: hatopaint



[www.hatopaint.com](http://www.hatopaint.com)