

PROTECH

สีน้ำอะครีลิคแท้โปรเทค สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ

เนื้อเยอะ
กลมมิด

Ceiling Paint



- ✓ फिल्मสีชนิดด้านพิเศษ ลดการสะท้อนแสงบนฝ้าเพดาน
- ✓ เนื้อเยอะ ทาลื่นแปรง สีไม่ไหลย้อย
- ✓ फिल्मสีเรียบเนียน
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยมและป้องกันการลอกหล่อน
- ✓ ปกปิดรอยต่อฝ้าเพดานได้ดี
- ✓ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว กลิ่นไม่ฉุน สารระเหยต่ำ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย



มอก. 272-2549



PROTECH

เนื้อเยื่อ
กลบฝัง

สีน้ำอะคริลิกแท้โปรเทค สำหรับทาฝ้าเพดานชนิดด้านพิเศษ

สีน้ำอะคริลิกแท้โปรเทค สำหรับทาฝ้าเพดาน ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิกเรซินผสมกับผงสีคุณภาพสูงชนิดด้านพิเศษ ให้ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก สีไม่ซีดจางง่าย ป้องกันการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้สีสวยทนทานคุ้มค่า

คุณสมบัติ

- ฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ ช่วยลดการสะท้อนของแสงบนเพดานได้ดี
- เนื้อเยื่อ ทาลื่นแปรง สีไม่ไหลย้อย
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว กลิ่นไม่ฉุน สารระเหยต่ำ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ให้การปกปิดพื้นผิวได้ดี ปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดี

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ ฝ้ายิปซัม กระจังแผ่นเรียบ คอนกรีต หรือพื้นผิวที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	การผสม ก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีน้ำอะคริลิกแท้	ด้านพิเศษ	30-35	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

- พื้นผิวต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง โปรเทค 2070 1 เที่ยว
- ทาทับด้วยสีน้ำทาฝ้าเพดาน โปรเทค 2 เที่ยว
- หากทาบานฝ้าเพดาน ทาด้วยสีน้ำทาฝ้า PROTECH โดยไม่ต้องรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

พื้นผิวปูนเก่า

- ลอกสีที่หลุดล่อนออกให้หมด
- ขจัดคราบไขมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำ ด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน
- ทาสีรองพื้นปูนเก่า ฮาโต้ HA 2035 1 เที่ยว หรือหากหลุดแล้วไม่มีฝุ่นผง ก็ทาด้วยสีน้ำทาฝ้าเพดานโปรเทค 2 เที่ยวได้ทันที

คำเตือน : เก็บในที่ร่ม และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก



มอก. 272-2549



ป้องกันเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ



ไม่ผสมสารปรอท
และตะกั่ว

100%
ACRYLIC



Certificate TH02/1639



Certificate TH02/1638



บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด

234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. 0-2316-2030, 0-2752-1700 (12สายอัตโนมัติ)

แฟกซ์. 0-2316-4908 <http://www.hatopaint.com>

HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD.

234 Moo 12 Sukhapiban Rd.,Bangpleeyai,Bangplee,

Samutprakarn 10540 Thailand

Tel. (662) 316-2030, (662) 752-1700 (12 Auto-Lines)

Fax. (662) 316-4908 <http://www.hatopaint.com>