

<b>คุณสมบัติ</b>	สีน้ำมันฮาโต้ โปรเทค ผลิตจากอัลคิดเรซินและผงสีชนิดพิเศษ ทาได้พื้นที่มาก ลื่นแปรง ให้การปกป้องพื้นผิว คงทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นไม้ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปราศจากสารสารปรอทและตะกั่วจึงปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p>ประเภทสี: สีน้ำมันทาอาคารผลิตจาก แอลคีดเรซินชนิดพิเศษ</p> <p>เจดสี: เจดตามแคตตาล็อกสีเคลือบเงา ฮาโต้ โปรเทค</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: ชนิตเงา</p> <p>ขนาดบรรจุ: ¼, 1 และ 5 แกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร: 38-50</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 55-70</p> <p>จุดวาบไฟ: 43 °C</p> <p>ความถ่วงจำเพาะ: 0.91-1.14</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 75-100 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 35-40 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 40-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ: การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 1-2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 8-10 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): 7 วัน</p>
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<p>อุปกรณ์: ลูกกลิ้ง แปรงทาสี หรือเครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง: ผสมด้วย น้ำมันสนหรือน้ำมันชักแห้ง</p> <p>การเจือจาง (%): 10-15% โดยปริมาตร</p>
<b>ระบบการทาสี</b>	<p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>พื้นผิวเหล็ก: ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข</p> <p>พื้นผิวไม้: ขัดตกแต่งพื้นผิวให้สะอาดเรียบร้อย พื้นผิวไม้ต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น ผง และคราบไข</p> <p><b>การทาสี</b></p> <p>สีรองพื้น</p> <p>งานเหล็ก: ทาสีรองพื้นกันสนิมฮาโต้ N334 1-2 เที่ยว</p> <p>งานไม้: ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราฮาโต้ N 331 1-2 เที่ยว</p> <p>สีทับหน้า: ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาฮาโต้ โปรเทค 2 เที่ยว</p>
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	มาตรฐานอุตสาหกรรม 2625-2557 (สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย)
<b>การเก็บรักษา</b>	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง