

คุณสมบัติ	สีทองสูดรน้ำ เกรด พรีเมียม เกรดยุโรป ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกของคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	สีทองอะคริลิก สูดรน้ำ
เขตสี	ยุโรป
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดเงา
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, ¼ แกลลอน, 8 ออนซ์, 4 ออนซ์
จุดขายไฟ	-
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	110-125 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	49.00-56.00 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	3-4 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	6 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	แปรงทาสี (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง)
ตัวเจือจาง	น้ำยา TG-09 หรือ น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	10-20%
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข
พื้นผิวปูนเก่า	ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว
การทาสี	
สีรองพื้น	พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สูดรน้ำ (AG-11, AG-22, AG-33) จำนวน 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทา 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง