

คุณสมบัติ	สเปรย์สีทองอะคริลิกแลคเกอร์เกรด รอยล์พรีเมียม เจดเอ็มเพอเรอร์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงทองคำคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เจดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ จุดวาบไฟ ความดัน ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	สเปรย์สีทองอะคริลิกแลคเกอร์ เอ็มเพอเรอร์ ชนิดเงา 400 ซีซี -40 40-45.45 100-125 ไมครอน 9.38-11.73 ไมครอน 25-31 ตารางเมตร ต่อ 400 ซีซี ต่อเที่ยว 10 นาที 10 นาที 1 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	ก่อนใช้เขย่าประมาณ 2 นาที สังเกตจากเสียงลูกแก้วในกระป๋อง ขณะพ่นควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะ ๆ ควรพ่นห่างจากวัตถุในระยะประมาณ 6-8 นิ้ว พ่นบางๆ ในแต่ละชั้น เว้นระยะเวลาให้แห้งประมาณ 10 นาที พ่นเสร็จควรล้างหัวพ่น โดยการคว่ำกระป๋องลง กดหัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อย
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว การพ่นสี สีรองพื้น สีทับหน้า	พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาใต้ สูตรน้ำมัน 1-2 เที่ยว พ่นสีรองพื้นสเปรย์อะคริลิกฮาใต้ เบอร์ G-118 (สีเหลือง) 1 ครั้ง พ่นสีสเปรย์สีทอง ฮาใต้ ประมาณ 2 ครั้ง
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง