

คุณสมบัติ	สีขาวมุกสูดร่น้ำ เกรดซูเปอร์พรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกคุณภาพสูง ให้ประกายมุกแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี: สีขาวมุกอะคริลิก สูดร่น้ำ</p> <p>เจดสี: ขาวมุก</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: ชนิตเงา</p> <p>ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน, ¼ แกลลอน</p> <p>จุดวาบไฟ: -</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 110-125 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 51.03-58.09 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 3-4 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): 6 ชั่วโมง</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์: แปรงทาสี (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง)</p> <p>ตัวเจือจาง: น้ำยา TG-09 หรือ น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%): 10-20%</p>
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวปูนใหม่: ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว</p> <p>การทาสี</p> <p>สีรองพื้น: พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นอะคริลิก ฮาใต้สูดร่น้ำสีขาว (AG-11) จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>สีทับหน้า: ทา 2-3 ครั้ง ด้วยสีขาวมุกฮาใต้</p>
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง