ข้อมูลทางวิชาการ แลคเกอร์ด้าน ฮาโต้

คุณสมบัติ	แลคเกอร์ฮาโต้ เป็นแลคเกอร์คุณภาพสูง เนื้อสีมาก ฟิล์มสีแห้งเร็ว ใช้งานง่าย ทนทานต่อการขูดขีด เสริมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งงานไม้ที่ต้องการเน้นลายไม้ให้สวยงามตามธรรมชาติ เช่น งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน วงกบ ตู้ และงานไม้ทุกชนิดประหยัดเวลาทำงานและการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	ไนโตรเซลลูโลส แลคเกอร์
เฉดสี	ใส
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดด้าน
ขนาดบรรจุ	5 แกลลอน, 1 แกลลอน และ ¼ แกลลอน
เนื้อสีโดยปริมาตร	25±2
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	35±2%
จุดวาบไฟ	4
ความถ่วงจำเพาะ	0.90-1.00
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	80-100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	20-25 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30˚c)	4-5 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30˚c)	25-30 นาที
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30˚c)	2-3 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	แปรงทาสี หรือเครื่องพ่น
การเจือจาง (%)	ผสมด้วย ทินเนอร์ 100-200% โดยปริมาตร
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวเก่า	ควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือ, สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ
พื้นผิวใหม่	ใช้กระดาษทรายขัดแห้งแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย อุดโป้วรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียนและเช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือและสารปนเปื้อนอื่นๆ
การทาสี	
สีรองพื้น	ทารองพื้นด้วยแลคเกอร์เงาฮาโต้ (HA2200) 2-3 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 20 นาทีก่อนทา หรือ พ่นทับเที่ยวต่อไป
สีทับหน้า	ทาหรือพ่นบางๆด้วยแลคเกอร์ชนิดด้าน (HA2244) 2-3 เที่ยว ควรเว้นระยะเวลาแห้งแต่ละครั้ง 5-10 นาที
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า