

คุณสมบัติ	<p>สีโพลีคาร์บอเนตอีพ็อกซีฮาโต้เป็นสีเคลือบโพลีเอไมด์ - อีพ็อกซี ชนิด 2 ส่วนผสมกัน (2K) ได้แก่ Part A: ส่วนของสี และ Part B: ส่วนของน้ำยา ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับสีคาลพระภูมิหรือเป็นสีทับหน้า สำหรับใช้ทาภายใน งานโลหะต่าง ๆ ปูนฉาบ คอนกรีต และไม้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ สภาวะแวดล้อมในโรงงานหรืองานอุตสาหกรรม ป้องกัน สารเคมี กรด ต่าง แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมันสน เบนซิน น้ำ และความชื้นได้ดีเยี่ยม ให้ฟิล์มสีแข็ง สามารถทนทานต่อการขีดขูดและการกระแทกดีมาก ยึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ป้องกันกันต่างในปูนฉาบและคอนกรีตไม่ให้เกิดปฏิกิริยากับสีทับหน้า ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ</p>
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เจดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ เนื้อสีโดยปริมาตร (ผสมน้ำยา) เนื้อสีโดยน้ำหนัก (ผสมน้ำยา) ความถ่วงจำเพาะ จุดควบไพบ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) อายุการใช้งานหลังผสม	<p>สีเคลือบโพลีเอไมด์-อีพ็อกซีชนิด 2 ส่วน สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อก กึ่งเงากึ่งด้าน ส่วนเอ 1 แกลลอน ส่วนบี ¼ แกลลอน 56 ± 2% 72 ± 2% ส่วนเอ 1.4-1.5 ส่วนบี 0.91-0.95 ส่วนเอ 27.0°C ส่วนบี 70.0°C 100 – 125 ไมครอน 55 – 70 ไมครอน 40-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว@50 ไมครอนฟิล์มแห้ง หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว 1-2 ชั่วโมง 6-12 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิ 25°C) 7 วัน หมายเหตุ : การระบายอากาศ, อุณหภูมิ, ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี มีผลต่อระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี อายุการใช้งาน 8 -12 ชั่วโมงหลังจากผสมเนื้อสี PART A และน้ำยา PART B เข้าด้วยกัน</p>
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ อัตราส่วนผสม ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	<p>แปรงทาสีหรือปืนพ่น ส่วนเอ 4 : ส่วนบี 1 โดยปริมาตร ทินเนอร์ผสมสีรองพื้นอีพ็อกซีฮาโต้ EPT710 ทา 10-20% / พื้น 100-150%</p>
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวโลหะ พื้นผิวปูน การทาสีรองพื้น การทาสีทับหน้า	<p>พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ่งสกปรกและฝุ่นผงต่างๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิท ควรทาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิวภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสนิมเกิดใหม่ พื้นผิวต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากฝุ่น ฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ คราบไขมัน คราบไขมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ผสมส่วน A และส่วน B เข้าด้วยกัน อัตราส่วน เนื้อสี A 4 ส่วน : น้ำยา B 1 ส่วน แนะนำให้คนส่วนผสมให้เข้ากันดีประมาณแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีก่อนการใช้งาน ทาหรือพ่นด้วยสีโพลีคาร์บอเนตอีพ็อกซีฮาโต้ 1 เที่ยว ทาสีทับหน้า 1-2 เที่ยว หลังจากทาสีรองพื้นแล้ว 6-12 ชั่วโมง</p>

การเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

ดูข้อควรระวังบนภาชนะบรรจุ
ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมโดยตรง
รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย