

คุณสมบัติ	สีทองสูดร่น้ำ เกรด พรีเมียม เจดอเมริกา ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกทองคำคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เจดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ จุดควบไฟ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	สีทองอะคริลิก สูดร่น้ำ อเมริกา ชนิดเงา 1 แกลลอน, ¼ แกลลอน - 110-125 ไมครอน 31.50-35.70 ไมครอน 30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว 30 นาที 3-4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	แปรงทาสี (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง) น้ำยา TG-09 หรือ น้ำสะอาด 10-20%
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่ พื้นผิวปูนเก่า การทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า	ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สูดร่น้ำ (AG-11, AG-22, AG-33) จำนวน 1-2 เที่ยว ทา 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง