

คุณสมบัติ	<p>สีน้ำประกายมุกฮาโต้ สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง ผลิตจากสารอะคริลิกนาโนเทคโนโลยี 100% ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามและทนทานเป็นพิเศษ ผสมกับผงมุกทองเกรดสูง การยึดเกาะดีเยี่ยม ให้ประกายมุกแวววาวยาวนาน สีสวยสดไม่หมองคล้ำ ทนแดดฝนในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน ทนต่อฤทธิ์ต่างในปูน ด้านเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งบนประติมากรรมชิ้นสูง ทั้งพื้นผิวปูนปั้น คอนกรีตหล่อเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ พื้นผิวไม้ และวัสดุอื่นๆ ทั้งงานภายนอกและภายใน เช่น พระพุทธรูป ปูนปั้น ภูวนาถ วัด ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ศาลา ชุ่มประตุน้ำต่าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	
ชนิดสี	100% อะคริลิกอิมัลชัน
ลักษณะฟิล์ม	หลากหลายสี โปรศูดูแคตตาล็อกสี สีน้ำอะคริลิกประกายมุกฮาโต้
ขนาดบรรจุ	1, ¼ แกลลอน
ของแข็งโดยปริมาตร	44.00-46.00
ของแข็งโดยน้ำหนัก	50.00-53.00
ความหนาแน่น	1.130-1.150
ความหนาฟิล์มเปียก	95-110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มแห้ง	42.00-48.30 ไมครอน (ประกายมุกคริสตัล) 40.00-47.00 ไมครอน (ประกายมุก)
พื้นที่ปกคลุมตามทฤษฎี	35-40 ตร.ม./เที่ยว/กล.
แห้งแตะได้ (25-30°C)	30 นาที
แห้งทาบได้ (25-30°C)	2 ชั่วโมง
แห้งแข็ง (25-30°C)	At least 7 Days
การใช้งาน	
เครื่องมือ	แปรง และเป็นพ่น
ตัวทำละลาย	น้ำสะอาด
เจือจาง (%)	5% (แปรง) / 10-15% (พ่น)
ระบบการใช้งาน	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวปูนใหม่ : ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไข ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท
พื้นผิวเก่า	พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำยากำจัดเชื้อรา ล้างซ้ำด้วยน้ำสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
การทาสีรองพื้น	
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ Hato AG-11 หรือทาสีรองพื้นสีทองสูตรน้ำมัน G-116 จำนวน 1-2 เที่ยว
พื้นผิวเก่า	พื้นผิวปูนเก่า : 1. ทาสีรองพื้นปูนฮาโต้ HA2035 จำนวน 1 เที่ยว หรือทาจนกว่าดูบแล้วไม่มีฝุ่นผงติดมือ 2. ทาสีรองพื้นสีทองสูตรน้ำ Hato AG-11 หรือทาสีรองพื้นสีทองสูตรน้ำมัน G-116 จำนวน 1-2 เที่ยว
การทาสีทับหน้า	
ทับหน้า	ทาหรือพ่นสีประกายมุกฮาโต้ จำนวน 2 เที่ยว (แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งสนิท จึงทาหรือพ่นทับเที่ยวต่อไป)
การจัดการและการจัดเก็บ	เก็บภาชนะไว้ในที่แห้ง เย็น มีการระบายอากาศดี และห่างจากความร้อน ภาชนะจะต้องปิดให้สนิท