

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>สีน้ำอะคริลิกฮาโต้อีโคซิลด์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมกับผงสีพิเศษคุณภาพสูงให้สีสดใสทนนานไม่ซีดจาง คงทนต่อสภาพสภาวะอากาศในเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ฟิล์มสีสวยงามชนิดกึ่งเงา เนื้อสีเนียนเรียบ สามารถขีดล้างทำความสะอาดได้ ทนต่อด่างในปูนเหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย</p>
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p><b>สีน้ำอะคริลิก</b></p> <p>สามารถเลือกได้จากเฉดสีในแคตตาล็อกฮาโต้อีโค ซิลด์</p> <p>ชนิดกึ่งเงา</p> <p>1 และ 5 ยูเอสแกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร 21.60-26.80</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 27.50-39.10</p> <p>ความถ่วงจำเพาะ 1.140-1.248</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 95-110 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 23.76-29.50 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) 2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) อย่างน้อย 7 วัน</p>
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<p>อุปกรณ์ ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%) 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 10-20% (พ่น)</p>
<b>ระบบการทาสี</b>	<p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน หรือ ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยน้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตก ร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ</p> <p><b>การทาสี</b></p> <p>สีรองพื้น พื้นผิวปูนสด/ใหม่ : สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ฮาโต้ซูเปอร์ไพรเมอร์ออกอลอินวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ฮาโต้ซูเปอร์ไพรเมอร์ออกอลอินวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>สีทับหน้า ทาสีฮาโต้อีโคซิลด์อย่างน้อย 2 เที่ยว</p>
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	<p>มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2564 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)</p> <p>ฉลากเขียวไทย</p>
<b>การเก็บรักษา</b>	<p>จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p>
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	<p>ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง</p>