

<b>คุณสมบัติ</b>	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตรา พรีเมียม ฮาโต้ อัลติมาซิลด์ ฟิล์มสีชนิดด้านสำหรับทาฝ้าเพดาน ที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่จากฮาโต้ Cross-Linked Polymer Technology เทคโนโลยีที่ทำให้การอะคริลิกถักทอในรูปแบบร่างแห ทำให้ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่จับฝุ่นแม้ เนื้อสีมาก 2 เท่าจึงปกปิดได้ดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว รวมถึงมีค่าสารระเหยต่ำ (LOW V.O.C) จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 15 ปี
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p>ประเภทสี: สีน้ำอะคริลิก</p> <p>เจดสี: ขาว, เทา</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: ชนิดด้าน</p> <p>ขนาดบรรจุ: 1, 2.5 และ 5 ยูเอสแกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร: 39.25-40.42</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 59.00-60.77</p> <p>ความถ่วงจำเพาะ: 1.466-1.510</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 95-110 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 37.29-43.17 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ: การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): อย่างน้อย 7 วัน</p>
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<p>อุปกรณ์: ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง: น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%): 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 15-20% (พ่น)</p>
<b>ระบบการทาสี</b>	<p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>พื้นผิวปูนใหม่: ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน หรือ ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า: ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยน้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตก ร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ</p> <p><b>การทาสี</b></p> <p>สีรองพื้น: พื้นผิวใหม่ : สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ ฮาโต้ซูเปอร์โพรเมอร์ออกซิวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวเก่า: สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ ฮาโต้ซูเปอร์โพรเมอร์ออกซิวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>สีทับหน้า: ทาสีฮาโต้ อัลติมาซิลด์ ชนิดด้าน สำหรับฝ้าเพดาน จำนวน 1-2 เที่ยว</p>
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2564 (สีอิมัลชันทนสภาพอากาศ)
<b>การเก็บรักษา</b>	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง