

**คุณสมบัติ**

ขาติ วาร์นิช หมายความว่าเป็นพื้นผิวที่มีความคงทนและภายนอกทุกชนิด ให้พิล์มสีเรียบเนียน ช่วยป้องกันพื้นผิวไม่จากการทำลายโดยรังสี UV ทนทานต่อสภาพอากาศภายนอกได้ดี ป้องกันน้ำซึมได้ดีเยี่ยม แห้งไว ทำแล้วขึ้นพิล์มเงา และมีสีอ่อน ช่วยปักป้องและเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อไม้ตามธรรมชาติ หมายความว่าเป็นพื้นผิวที่มีความสวยงามโครงสร้างไม้ เช่น บ้านไม้ เพอร์มิเจอร์ที่ทำจากไม้ (ไม่หมายความสำหรับพื้นบ้าน และพื้นบ้านไม้)

**ข้อมูลทางเทคนิค**

ประเภทสี	บิทูนินัล
เขตสี	ดำ
ลักษณะพิล์มสี	ชนิดเงา
ขนาดบรรจุ	¼ และ 1 แกลลอน
เนื้อสีโดยประมาณ	41 ± 2%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	48 ± 2%
ความถ่วงจำเพาะ	0.88-0.93
อุณหภูมิ	16 °C
ความหนาพิล์มสีเมื่อเยิ่ง	90-100 ไมครอน
ความหนาพิล์มสีเมื่อแห้ง	35-40 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40-50 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหมายและรูปแบบพื้นผิว มีผลต่อค่าการปักคลุมพื้นผิว 1-2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	6-8 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	2-3 วัน

**วิธีการใช้งาน**

อุปกรณ์	แปรงทาสี, เครื่องพ่น
ตัวเรือจ้าง	น้ำมันสนหรือน้ำมันรักษาแห้ง
การเจือจาง (%)	ทา 5-10% พ่น 100-150%

**ระบบการทาสี**

การเตรียมพื้นผิว	อุดปูร่องแตกและทำหนินิต่างๆบนพื้นผิวให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวนานเรียบเนียนสวาย พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไข่ คราบน้ำมัน แก๊ซ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ
พื้นผิวใหม่	กรณีเม็ดเคลือบสีมาก่อนและพิล์มสีลอกกล่อน หรือ เป็นเม็ดเก่าที่ไม่เคลือบสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม กรณีที่พิล์มสีย้อมพื้นไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวพิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้งแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไข่ มัน น้ำมัน หรือสิ่งแปรปัจฉนความชื้น เก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน
พื้นผิวเก่า	-
การทาสี	-
สีรองพื้น	-
สีทับหน้า	พ่นหรือทาด้วยวาร์นิชคำาติ 1-2 เที่ยว
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ชื้นและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสถิ่นผิวหนังโดยตรง