

<b>คุณสมบัติ</b>	ฮาโต้ วารันนิช เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกทุกชนิด ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน มีความเงาสูง ช่วยป้องกันพื้นผิวไม้จากการทำลายโดยรังสียูวี ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดี ป้องกันน้ำซึมได้ดีเยี่ยมแห้งไว ทาแล้วขึ้นฟิล์มเร็ว และมีสีอ่อน ช่วยปกป้องและเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อไม้ตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างไม้ เช่น บ้าน ไม้ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ (ไม่เหมาะสำหรับพื้นบ้าน และพื้นบันได)
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<p>ประเภทสี แอลซีดีเรซิน</p> <p>เจดสี ใส</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ชนิดเงามาก</p> <p>ขนาดบรรจุ ¼, 1 และ 5 แกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร <math>63 \pm 2\%</math></p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก <math>70 \pm 2\%</math></p> <p>ความต่างจำเพาะ 0.93-1.00</p> <p>จุดวาบไฟ <math>38\text{ }^{\circ}\text{C}</math></p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 70-80 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40-50 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 45-50 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพูนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ <math>25\text{-}30\text{ }^{\circ}\text{C}</math>) 1-2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ <math>25\text{-}30\text{ }^{\circ}\text{C}</math>) 6-8 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ <math>25\text{-}30\text{ }^{\circ}\text{C}</math>) 2-3 วัน</p>
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<p>อุปกรณ์ แปรงทาสี, เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง น้ำมันสนหรือน้ำมันชักแห้ง</p> <p>การเจือจาง (%) เทียบแรก วารันนิชเงา 1 ส่วน ต่อ น้ำมันผสม 1 ส่วน (โดยปริมาตร)</p> <p>เทียวกที่ 2,3 วารันนิชเงา 1 ส่วน ต่อ น้ำมันผสม 4 ส่วน (โดยปริมาตร)</p>
<b>ระบบการทาสี</b>	
<b>การเตรียมพื้นผิว</b>	
พื้นผิวใหม่	อุดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบเนียนสวย
พื้นผิวเก่า	พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไข คราบไขมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม กรณีที่ฟิล์มสียึดอมพื้นไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้งแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอมควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน
<b>การทาสี</b>	
สีรองพื้น	-
สีทับหน้า	พ่นหรือทาด้วยวารันนิชเงาฮาโต้ อย่างน้อย 3 เที่ยว
<b>การเก็บรักษา</b>	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง