

คุณสมบัติ	สีเกล็ดโพลียูรีเทนฮาโต้ เป็นสีเกล็ดทับหน้าระบบอลิฟาติกโพลียูรีเทน ชนิด 2 ส่วนผสมกัน (2K) ได้แก่ Part A: ส่วนของสี และ Part B: ส่วนของน้ำยา เหมาะสำหรับงานศาลพระภูมิต่างๆ ให้สีเงางาม ทนทาน สวย เป็นเวลานาน สีไม่เปลี่ยน และขีดเหลือง เพราะมีส่วนผสมของสารป้องกัน UV ทนทานต่อสารเคมี กรด ต่าง เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ และความชื้นได้ดีมาก ฟิล์มสีแข็ง ทนทานต่อการกัดกร่อนและขีดข่วนได้ดีเยี่ยมให้เกล็ดประกายเจดสีต่างๆเมื่อสะท้อนกับแสงแดดและแสงไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี: สีเกล็ดโพลียูรีเทนชนิด 2 ส่วน</p> <p>เจดสี: สามารถเลือกได้จากเจดสีในแคตตาล็อก</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: เงา</p> <p>ขนาดบรรจุ: ส่วนเอ 1 แกลลอน ส่วนบี ¼ แกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร (ผสมน้ำยา): $51 \pm 2\%$</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก (ผสมน้ำยา): $57 \pm 2\%$</p> <p>ความตวงจำเพาะ: ส่วนเอ 0.95 -1.05 ส่วนบี 1.0-1.05</p> <p>จุดวาบไฟ: ส่วนเอ 30.0°C ส่วนบี 108.0°C</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 100-125 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 50 -65 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 35-40ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว @ 50ไมครอน</p> <p>หมายเหตุ: การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพูนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ$25-30^{\circ}\text{C}$): 1-2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ$25-30^{\circ}\text{C}$): 8 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิ 25°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ$25-30^{\circ}\text{C}$): 48 ชั่วโมง</p> <p>หมายเหตุ: การระบายอากาศ, อุณหภูมิ, ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี มีผลต่อระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี</p> <p>อายุการใช้งานหลังผสม: อายุการใช้งาน 4-6 ชั่วโมงหลังจากผสมเนื้อสี PART A และน้ำยา PART B เข้าด้วยกัน</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์: แปรงทาสีหรือปืนพ่น</p> <p>อัตราส่วนผสม: ส่วนเอ 4 : ส่วนบี 1 โดยปริมาตร</p> <p>ตัวเจือจาง: ทินเนอร์ยูรีเทนผสมสีเกล็ดโพลียูรีเทนฮาโต้ GLT730</p> <p>การเจือจาง (%): ทา 10-20% / พ่น 100-150%</p>
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวโลหะ: พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน คราบเกลือ สิ่งสกปรกและฝุ่นผงต่างๆ พื้นผิวต้องแห้งสนิท ควรทาสีรองพื้นทันทีหลังจากการเตรียมพื้นผิวภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันสนิมเกิดใหม่</p> <p>พื้นผิวปูน: พื้นผิวต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากฝุ่น ฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ คราบไขมัน คราบไขมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <p>การทาสีรองพื้น: ทาหรือพ่นด้วยสีอะคริลิกแห้งเร็ว สีทับหน้าอ่อนฮาโต้ 1-2 เที่ยว</p> <p>การทาสีทับหน้า: ทาหรือพ่นสีเกล็ดโพลียูรีเทนฮาโต้ทับหน้า 1-2 เที่ยว</p>
การเก็บรักษา	<p>จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p>

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

ดูข้อควรระวังบนภาชนะบรรจุ

ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมโดยตรง

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย