

คุณสมบัติ	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตรา พรีเมียม ฮาใต้อัลติมาซิลด์ ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงาสำหรับงานภายนอกและภายใน ที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่จากฮาใต้ Cross-Linked Polymer Technology เทคโนโลยีที่ทำให้การอะคริลิกถักทอในรูปแบบร่างแหทำให้ฟิล์มสีแข็ง ไม่จับฝุ่นแม้โดนความร้อนจากสภาวะอากาศ ผงสีคุณภาพสูงให้สีสดใสนาน เนื้อสีมาก 2 เท่าจึงปกปิดได้ดียิ่งขึ้น ทาได้พื้นที่มาก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว รวมถึงมีค่าสารระเหยต่ำ (LOW V.O.C) จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 15 ปี</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>สีน้ำอะคริลิก</p> <p>ประเภทสี : สามารถเลือกได้จากเฉดสีในแคตตาล็อกฮาใต้อัลติมาซิลด์</p> <p>ชนิดกึ่งเงา</p> <p>ขนาดบรรจุ : 1, 2.5 และ 5 ยูเอสแกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร : 31.50-35.00</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 33.80-47.60</p> <p>ความต่างจำเพาะ : 1.100-1.300</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 95-110 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 32.92-36.54 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) : 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) : 2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) : อย่างน้อย 7 วัน</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%) : 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 10-20% (พ่น)</p>
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน หรือ ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า : ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข</p> <p>การทาสี</p> <p>สีรองพื้น : สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ฮาใต้ซูเปอร์ไพรเมอร์ออกซิวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>สีทับหน้า : สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ฮาใต้ซูเปอร์ไพรเมอร์ออกซิวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>ทาสีฮาใต้อัลติมาซิลด์อย่างน้อย 2 เที่ยว</p>
มาตรฐานอ้างอิง	มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2564 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ) / ฉลากเขียวไทย
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นได้นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า