

<b>คุณสมบัติ</b>	สีทองสูดรน้ำ เกรด ซุปเปอร์พรีเมียม เจดอเมริกา ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกของคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b> ประเภทสี เจดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ จุดควบไฟ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	สีทองอะคริลิก สูดรน้ำ อเมริกา ชนิดเงา 1 แกลลอน, ¼ แกลลอน - 110-125 ไมครอน 54.02-61.40 ไมครอน 30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว 30 นาที 3-4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
<b>วิธีการใช้งาน</b> อุปกรณ์ ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	แปรงทาสี (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง) น้ำยา TG-09 หรือ น้ำสะอาด 10-20%
<b>ระบบการทาสี</b> <b>การเตรียมพื้นผิว</b> พื้นผิวปูนใหม่ พื้นผิวปูนเก่า <b>การทาสี</b> สีรองพื้น สีทับหน้า	ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สูดรน้ำ (AG-11, AG-22, AG-33) จำนวน 1-2 เที่ยว ทา 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
<b>การเก็บรักษา</b>	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง