

คุณสมบัติ	แม็สึน้ำเอ็นไอซี สำหรับใช้ผสมกับสีน้ำอะคริลิก หรือสีน้ำพลาสติก ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน มักใช้ในงานเขียนป้ายโฆษณาต่างๆ ผลิตจากผงสีคุณภาพสูง ป้องกันการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	แม็สึน้ำ
เฉดสี	สามารถเลือกได้จากเฉดสีในแคตตาล็อกเอ็นไอซี
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดด้าน
ขนาดบรรจุ	ขวด
เนื้อสีโดยปริมาตร	17.77-18.30
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	27.35-28.17
ความตวงจำเพาะ	1.220-1.257
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	95-110 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	16.88-19.55 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	อย่างน้อย 7 วัน
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	แปรงทาสี
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	5-10%
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน หรือ ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข
พื้นผิวปูนเก่า	ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยน้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ
การทาสี	
สีรองพื้น	พื้นผิวปูนใหม่ : สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เอ็นไอซี ซูเปอร์ไพร์เมอร์ ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า: สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เอ็นไอซี ซูเปอร์ไพร์เมอร์ ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาแม็สึน้ำเอ็นไอซี อย่างน้อย 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	-
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง