

คุณสมบัติ	ผลิตจากอัลซีดีเรซินคุณภาพสูง แข็งแรง ช่วยป้องกันเชื้อรา ทำให้พื้นผิววัสดุเรียบก่อนทาสีทับหน้า เหมาะสำหรับใช้รองพื้นไม้ทั่วไป เช่น วงกบ ประตู หน้าต่าง
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	อัลซีดีเรซิน
เฉดสี	สีขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดด้าน
ขนาดบรรจุ	1 และ 5 แกลลอน
เนื้อสีโดยปริมาตร	63 ± 2%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	82 ± 2%
ความตวงจำเพาะ	1.53-1.60
จุดวาบไฟ	43 °C
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	75-100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	45-60 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40-50 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	1-2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	8-10 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	7 วัน
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	แปรงทาสี ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น
ตัวเจือจาง	น้ำมันสนหรือน้ำมันชักแห้ง
การเจือจาง (%)	ทา 10-20% พ่น 100-150% โดยปริมาตร
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	ขัดไม้ให้เรียบตามแนวลายไม้ด้วยกระดาษทราย
พื้นผิวเก่า	สำหรับไม้ที่มียางหรือน้ำมันตามธรรมชาติให้ทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้งสนิท ล้างทำความสะอาดแล้วทิ้งให้แห้งสนิท ในกรณีที่มีสีเดิมเคลือบอยู่ ต้องขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ทำความสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท
การทาสี	
สีรองพื้น	พื้นผิวไม้: ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราเอ็น.โอ.ซี C 181 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีเคลือบเงาเอ็น.โอ.ซี ทับหน้าจำนวน 2-3 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	-
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง