

คุณสมบัติ	สีรองพื้นสำหรับสีทองอะคริลิก สู้ครรน้ำ เกรดสีแดง ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพสูง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้า ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เกรดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ จุดควบไฟ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	สีรองพื้นสำหรับสีทอง สู้ครรน้ำ สีแดง ชนิดกึ่งเงา 1 แกลลอน, ¼ แกลลอน - 110-125 ไมครอน 46.00-52.51 ไมครอน 30-35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว 20-30 นาที 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	แปรงทาสี หรือลูกกลิ้ง น้ำยา TG-09 หรือ น้ำสะอาด 10-20%
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่ พื้นผิวปูนเก่า การทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า	ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สู้ครรน้ำ (AG-22 สีแดง) จำนวน 1-2 เที่ยว ทา 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีภาวะบายนอกอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง